



## **АКСЕЛЕРАТОР 3000А (ACCELERATOR 3000А)**

Ускоритель полимеризации для мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО® - КЛАССИК

**АКСЕЛЕРАТОР – 3000А** - бесцветная низковязкая жидкость

### **Применение**

АКСЕЛЕРАТОР - 3000А используется только как добавка к ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО® - КЛАССИК для ускорения процесса полимеризации.

### **Преимущества**

- Ускорение полимеризации мастики.
- Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности.
- Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем.
- Значительное увеличение тиксотропности мастики.
- В целом улучшение механических характеристик, твердости и химической стойкости покрытия.
- Продукт не токсичен.

### **Способ применения**

Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все содержимое в банку 25 кг с мастиками ГИПЕРДЕСМО® или ГИПЕРДЕСМО® - КЛАССИК. Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО® - КЛАССИК. При температуре 20°C время пленкообразования сокращается до 1 – 1,5 часов.

### **Технические характеристики**

Упаковка	Металлические банки – 1 кг
Цвет	Бесцветная жидкость
Срок хранения	12 месяцев (при температуре 5 – 25°C в сухом и проветриваемом помещении) Емкости хранить полностью закрытыми и избегать контакта с водой

### **Свойства материала**

Плотность, при 20°C	0,87 г/см <sup>3</sup>
Жизнеспособность готовой смеси при температуре +25°C	20-30 мин
Соотношение при смешивании*	1 кг Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО®
Соотношение при смешивании*	1,5 кг Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО® - КЛАССИК

\* Возможно уменьшение пропорции Акселератор/Гипердесмо® при смешивании. При этом скорость полимеризации уменьшается, а жизнеспособность смеси увеличивается.